

# YEGREENA FLOORCOAT(W)



YEGREENA FLOORCOAT(W) – двухкомпонентное полиуретановое финишное покрытие на водной основе. В отличие от покрытий на основе растворителей YEGREENA FLOORCOAT(W) практически не имеет запаха растворителя, поэтому лучше всего подходит для окраски внутри зданий и подвалов. В частности, он обладает отличной водостойкостью, адгезией и стойкостью к истиранию.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Финишное полиуретановое матовое двухкомпонентное покрытие для всех видов полов .

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРВАЛЫ                                 | Температура   | 5 °С    | 20 °С  | 30 °С  |
|---|---|---------|--------|--------|
|   | Время жизни смеси   | 3 часа  | 2 часа | 1 час  |
|   | Межслойный интервал (Max)   | 5 дней  | 3 дня  | 2 дня  |
|   | Высыхание «на отлип»  | 6 часов | 4 часа | 3 часа |
| <b>РАЗБАВИТЕЛЬ (используется для очистки инструмента)</b> |   |         |        |        |
| <b>ПЛОТНОСТЬ</b>  | 1,2   |         |        |        |
| <b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД</b>                               | 0,14 кг/м <sup>2</sup>  |         |        |        |
| <b>ЦВЕТ</b>   | прозрачный  |         |        |        |
| <b>СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ</b>                             | Основа/Отвердитель = 6/1  |         |        |        |
| <b>СРОК ГОДНОСТИ</b>                                      | 12 месяцев с даты производства (хранение в помещении при 5~35 °С) |         |        |        |
| <b>СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА</b>                         | 39±1 %  |         |        |        |
| <b>ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ</b>                                  | 50 μm   |         |        |        |
| <b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>  | мат   |         |        |        |
| <b>УПАКОВКА</b>   | 8 кг  |         |        |        |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Требования к основанию

1. Полностью удалите масло, влагу, песок, пыль, цементное молоко и другие посторонние вещества с поверхности. и сохранить гладкость поверхности.
2. Для высокопрочного бетона (260 кг/м<sup>2</sup> и выше) необходимо провести пескоструйную обработку.

# YEGREENA FLOORCOAT(W)



## Условия нанесения

1. Температура атмосферы: 10~35°C, температура поверхности: 40°C или ниже, относительная влажность: 80% или меньше
2. Время нанесения верхнего слоя см. в разделе Время высыхания.
3. Перед нанесением верхнего слоя проверьте состояние высыхания перед покраской.

## Способ нанесения

1. Трещины, щели и стыки между стенами и полом армировать эпоксидной шпаклевкой после грунтовки.
2. После смешивания основы и отвердителя электрической мешалкой разбавить водопроводной водой (разбавитель) и перемешать.
3. Нанесите ровным слоем на поверхность грунтовки/промежуточного слоя с помощью кисти, валика

Совместимые материалы:

- ▷ Праймер: Cleanpoxy Primer
- ▷ Промежуточное покрытие: CLEANPOXY DHDC 6200, CLEANPOXY-3100 Eco Tansungtan

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.