

NOROO WAY B-PT(MMA)



NOROO WAY B-PT — это противоскользящий двухкомпонентный полиметилметакрилатный самовыравнивающийся состав для стяжек на основе реактивных акриловых смол

Использован **Для быстрого покрытия парковок и гражей в многоэтажных домах**

Тип краски	Акриловая система / (Двухкомпонентная)				
Соотношение использования отвердителя и катализатора	Температура основания(С)	Отвердитель(г)	Температура основания(С)	Отвердитель(г)	Катализатор(г)
	30	150	-30	540	460
	20	240	-20		400
	10	300	-10		300
	5	350	-5		230
		0	460	160	

Указанное выше количество отвердителя меняется в зависимости от температуры. Пожалуйста используйте на основании указанное количество отвердителя.

Разбавитель	Не применимо	Коэффициент разбавления	> Без разбавления
Удельный вес	Приблизительно 1.60 (Красно-коричневый)	Содержание сухого вещества	99±1 %
Теоретический расход	1.60 кг/м ² (При толщине 1 мм)	Толщина сухой пленки	1~1.2 мм
Цвет	Красно-коричневый, другие цвета под заказ	Внешний вид	Полу-глянцевый
Время отверждения	Менее 1 часа	Упаковка	20 кг (Отвердитель отдельно)
Срок хранения	6 месяцев	Срок жизни (20С)	12 минут
Количество кремнезема	Цветной кремнезем (№5) базовая массовая доля 20%		

Инструкция по применению

Требования к основанию	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бетонное основание должно быть выдержано минимум 28 дней при температуре 21 °С и относительной влажности 50%. 2. Поверхность должна быть гладкой и очищенной от слабо держащихся частиц, загрязнений, например, грязи, масла, жира и различных пропиток и т.п. 3. Для бетонов высокой прочности (260кг/см² и выше) следует проводить пескоструйную обработку.
Условия нанесения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Температура воздуха: 5–35°С, температура поверхности: 40°С или ниже. Относительная влажность: 80% или меньше. 2. Влажность бетона: 6% или меньше 3. Свежий асфальт необходимо достаточно высушить в течение как минимум 3 месяцев при температуре 20°С.
Метод нанесения	<ol style="list-style-type: none"> 1. На асфальт промежуточный/верхний слой наносится непосредственно без грунтовки. 2. Для обеспечения надлежащего сопротивления скольжению следует использовать рекомендуемое количество кварцевого песка 3. Используйте зубчатый шпатель.. 4. Во время нанесения необходимо проветривать помещение, чтобы не допустить появления запаха. (Чем выше температура пола и окружающей среды, тем сильнее запах). <p>Соответствующие строительные спецификации</p> <ul style="list-style-type: none"> >Праймер : NOROO WAY C-100(MMA) ПРАЙМЕР (использовать для бетонных поверхностей) >Промежуточный/верхний слой : NOROO WAY B-PT(MMA)